



## Areca Roststop Primer

## Technische Daten

Artikelnummer: 0897 261 400, Inhalt 400ml, VPE 1/6

### Produkteigenschaften:

Universell einsetzbare, schnell trocknende und gut schleifbare Rostschutzgrundierung mit hohem Füllvermögen und glatter Verlauf.

### Verarbeitung:

Untergründe: Eisenmetalle und verzinkte Oberflächen

Vorbehandlung: Eisenmetalle: falls vorhanden, losen Rost entfernen. Schleifen. Verzinkte Flächen mittels ammoniakalischer Netzmittelwäsche unter Verwendung eines Kunststoffschleifvlieses reinigen. Gründlich mit klarem Wasser nachwaschen. Alte verzinkte Flächen restlos von weißem Rost (basisches Zinkcarbonat) befreien. Grundsätzlich nur auf fett- und staubfreie sowie trockene Untergründe lackieren.

Vorbereitung: Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.

Spritzabstand: 15 – 20 cm

Spritzgänge: 1 – 2 Spritzgänge, 5 – 10 min Zwischenablüßzeit zwischen 2 Spritzgängen einhalten. Ein Spritzgang entspricht einer Trockenfilmschichtdicke von ca. 25 µm.

Trocknung: Die angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Trockenfilmschichtdicke von 50 µm bei 20°C Umgebungstemperatur.

Staubtrocken (Trockenstufe 1 nach DIN 53150): nach 10 min

Griffest (Trockenstufe 3 nach DIN 53150): nach 35 min

Schleifbar: nach 45 min



Weiterverarbeitung: nass oder trocken schleifen mit Schleifpapier P400 – P500.

Mit handelsüblichen 1K und 2 K Decklacken überlackierbar.

Arbeitsende: Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

## **Kenndaten:**

Rohstoffbasis:	Nitrokombinationsharze
VOC-Wert:	<820 g/l (Aerosoldose einschl. Treibgas)
Kennzeichnung:	Xi, F+. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt
Festkörperanteil:	ca. 20% (verdünnter Lack ohne Treibgas)
Farbe:	rotbraun (RAL 8012)
Glanzgrad:	matt
Lagerstabilität:	5 Jahre

Die Angabe der Lagerstabilität bezieht sich auf eine unbenutzte Dose bei sachgerechter Lagerung zwischen 15-25°C und einer rel. Luftfeuchte nicht über 60%. Die Dose ist aufrecht stehend, trocken und geschützt vor chemischen und mechanischen Einflüssen zu lagern und zu transportieren. Die Sicherheitshinweise auf der Dose sowie alle gesetzlichen Bestimmungen des Lagerortes sind zu beachten.

## **Sicherheitstext:**

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf [www.reca.co.at](http://www.reca.co.at).



## **Rechtshinweise:**

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.