



# S300

# S300

# S300

## Silikon Vysokoteplotní

## Vysokoteplotný Silikón

## Hochtemperatur- Silikon

## Magashőmérsékletű- Szilikon

## Silikon-odporan na visoke Temperatur

## High temperature silicone

**CZ** Jednosložková silikonová těsnící hmota, odolná proti teplu. Je vhodná k použití, pokud se vyžaduje vysoké teplotné zatížení, např. u konstrukcí pecí, topných a klimatizačních zařízení, praček a sušiček.

**SK** Jednosložková tesniaca silikónová hmota, odolná proti teplu. Jej použitie je vhodné v takých prípadoch, keď sa vyžaduje vysoké tepelné zaťaženie, napr. pri konštrukcii pecí, vykurovacích a klimatizačných zariadení, pračok a sušičiek.

**A** Hitzefester Einkomponenten Silikon-dichtstoff. Geeignet für Anwendungen bei denen eine hohe thermische Belastung gefordert ist; z. B. im Ofen-, Heizungs-, Klimageräte-, Waschmaschinen und Trocknerbau.

**HU** Hőálló, egykomponensű szilikon tömítőanyag. Magas termikus terhelést követelő felhasználásra alkalmas; pl. kályha- és fűtészerezés, légkondicionáló berendezések, mosógépek és szárítógépek gyártása.

**HR** Jednokomponentni silikonski materijal za brtvljenje, otporan na toplinu. Pogodan za primjenu kod kojih je potrebno visoko termičko opterećenje; npr. u gradnji peći, strojeva za grijanje, klimu, pranje i sušenje.

**GB** High temperature resistant one component silicone sealant. Suitable for conditions where high thermal exposition is given. Exemplary applications are the construction of furnaces, heating systems, air conditioning, washing machines and dryer constructions.

**POUŽITÍ:** Přílnavé plochy musejí být čisté, nosné, zbavené tuku a rzi. Během tvrdnutí produkt odlučuje malé množství kyseliny octové. Ve vytvrzeném stavu je produkt odolný vůči teplotám do +250 °C, krátkodobě i vůči teplotám do +300 °C. Další technické údaje naleznete v našem prospektu.

**POUŽITIE:** Priľnavé plochy musia byť čisté, stabilné, zbavené mastnoty a hrdze. Počas tvrdnutia produkt odlučuje malé množstvo kyseliny octovej. Vo vytvrdnutom stave je produkt odolný voči teplotám +250 °C, krátkodobou aj voči teplotám do +300 °C. Ďalšie technické údaje najdete v našom prospekte.

**ANWENDUNG:** Die Haftflächen müssen sauber, tragfähig, fett- und rostfrei sein. Das Produkt spaltet während der Aushärtung geringe Mengen an Essigsäure ab. Im ausgehärteten Zustand ist das Produkt bis zu +250 °C, kurzfristig bis +300 °C temperaturbeständig. Weitere Technische Daten entnehmen Sie bitte unserem Prospekt.

**HASZNÁLAT:** A tapadófelületek legyenek tiszták, teherbíróak, zsír- és rozsdamentesek. A termék a kikeményedés során kis mennyiségű ecetsavat választ ki. Kikeményedett állapotban a termék +250 °C-ig, rövid időre +300 °C-ig hőálló. További műszaki adatokat prospektusunkban talál.

**PRIMIJENA:** Pri njanjujuće površine moraju biti čiste, nosive i slobodne od masnoća i hrđe. Proizvod ispušta prilikom stvrdnjavanja male količine octene kiseline. U otvrdlom stanju proizvod je postojan na temperaturama do +250 °C, kratkoročno do +300 °C. Podrobniji tehnički podatci mogu se naći u našem prospektu.

**APPLICATION:** Surfaces need to be clean, stable and lacking grease and rust. The product splits off tiny amounts of acetic acid while curing. When cured, the product is resistant to temperature (up to +250°C temporary exposure, +300°C permanent exposure). For additional technical data, please consult the product data sheet.

Na vyzádání je kodispozici bezpečnostní list.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Kérésre biztonszági adatlap kapható.

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

Material safety data sheet is available on request.

Farbe: Rot

Artikel-Nr. 0898 313

Kellner & Kunz AG  
Boschstr. 37 | A-4600 Wels  
Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH  
Am Wasserturm 4 | DE-74635 Kupferzell  
Tel. +49 (0) 7944/61-0

0320

310 ml  
www.reca.com

