



S80

Fix-it Ultra

CZ **POUŽITÍ:** RECA S 80 Fix-it Ultra je kvalitní pevná jednosložková lepicí hmota na bázi MS polymeru s velmi vysokou počáteční lepevností, která má široké použití ve stavebnictví a průmyslu.

ZPRACOVÁNÍ: Přílnavé plochy musejí být čisté, suché a pevně (provedte zkoušku). RECA S80 Fix-it Ultra všeobecně lepí i těžké materiály, bez speciálních zásahů, přímo z kartuše. Vynikající lepení mnoha podkladů ve stavebnictví, jako například sklo, glazované povrchy, smalt, epoxidy, polyesterové desky, polystyren, tuhé PVC, ušlechtilá ocel, anodizovaný hliník a lakované dřevo.

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ: Vysoká počáteční lepevnost (ne vždy je nutná podpora). Teplotě v rozmezí od -40 °C do +100 °C. Rychlé vytvrzení, bez zápalu a bez vytváření vzduchových bublin. Příma silná přílnavost na různých podkladech. Trvale elastický. Neobsahuje izokyanát, rozpouštědla, ftalát a silikon. Vhodný k lepení přírodního kamene. Otvorený čas asi 10 až 15 minút.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. Obsahuje: Dioktylbis (pentan-2,4-dionato-0,0')cín, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]etylendiamin, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimetoxysilán. Může vyvolat alergickou reakci.



S80

Fix-it Ultra

A **ANWENDUNG:** RECA S 80 Fix-it Ultra ist eine hochwertige, bärenstarke einkomponentige Klebmasse auf Basis von MS Polymer mit einer sehr hohen Anfangslebkraft für viele Anwendungsbereiche im Bau- und Industriebereich.

VERARBEITUNG: Haftflächen müssen sauber, trocken und fest sein (vorab testen). RECA S 80 Fix-it Ultra klebt im Allgemeinen auch schwere Materialien, ohne besondere Maßnahmen direkt aus der Kartusche. Hervorragende Verklebung von vielen Untergründen im Baubereich wie Glas, glasierten Oberflächen, Email, Epoxy, Polyester Paneelen, Polystyren, hart PVC, Edelstahl, anodisiertem Aluminium und lackiertem Holz.

ALLGEMEINES: Hohe Anfangslebkraft (Unterstützung nicht immer notwendig). Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C. Schnelle Durchhärtung, geruchlos und blasenfrei. Direkte bärenstarke Haftung auf verschiedenen Untergründen. Dauerelastisch. Frei von Isocyanat, Lösemittel, Phthalat und Silikon. Geeignet zum Kleben von Naturstein. Offene Zeit ca. 10 bis 15 Minuten.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Enthält: Dioktylbis (pentan-2,4-dionato-0,0')zinn, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)propyl]ethylendiamin, N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

SK **POUŽITIE:** RECA S 80 Fix-it Ultra je vysokohodnotná pevná jednosložková lepiaca hmota na báze MS polyméru s veľmi vysokou počiatkovou lepevnosťou, ktorá má široké použitie v stavebníctve a priemysle.

SPRACOVANIE: Prílnavé plochy musia byť čisté, suché a pevné (vykonajte skúšku). RECA S80 Fix-it Ultra lepí vo všeobecnosti aj ťažké materiály, bez špeciálnych zásahov priamo z kartuše. Vynikajúce lepenie mnohých podkladov v stavebníctve, ako je napríklad sklo, glazované povrchy, smalt, epoxidy, polyesterové dosky, polystyrén, tuhé PVC, ušľachtilá oceľ, anodizovaný hliník a lakované drevo.

VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA: Vysoká počiatková lepevnosť (nie vždy je nutná podpora). Teploty v rozmedzí od -40 °C do +100 °C. Rýchle vytvrdnutie, bez zápachu a bez vytvárania vzduchových bublín. Priama silná prílnavosť na rôznych podkladoch. Trvalo elastický. Neobsahuje izokyanát, rozpúšťadlá, ftaláty ani silikón. Je vhodný na lepenie prírodného kameňa. Otvorený čas asi 10 až 15 minút.

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Obsahuje: Dioktylbis (pentan-2,4-dionát-0,0')cín, N-[3-(dimetoxymetyl)silyl]propyl]etyléndiamín, N-(2-Aminoetyl)-3-aminopropyltrimetoxysilán. Môže vyvolať alergickú reakciu.



S80

Fix-it Ultra

HU **ALKALMAZÁS:** A RECA S 80 Fix-it Ultra egy kiváló minőségű, nagyon erős, egykomponensű, MS polimer alapú ragasztó massa nagyon magas kezdeti ragasztóerővel, sokfajta felhasználásra az építőiparban és az iparban.

FELDOLGOZÁS: A tapadófelületek legyenek tiszták, szárazak és szilárdak (előzőleg tesztelni kell). A RECA S80 Fix-it Ultra általában nehéz anyagokat is ragaszt, különleges intézkedések nélkül, közvetlenül a kartusból. Kiválóan ragaszt sok különböző felületet az építőiparban, mint pl. üveget, mázzal bevont felületeket, zománct, epoxyt, poliészter paneleket, polisztrént, kemény PVC-t, nemesacélt, anodizált alumíniumot és lakkozott fát.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK: Magas kezdeti ragasztóerő (segítség nem mindig szükséges). Hőálló -40 °C és +100 °C között. Gyors kikeményedés, szagtalan és buborékmentes. Azonnali nagyon erős tapadás különböző felületeken. Tartósan rugalmas. Izocianát-, oldószer-, ftalát- és szilikonmentes. Termésként ragasztásra használható. Nyitott idő kb. 10 - 15 perc.

Kérésre biztonsági adatlap kapható. Tartalmaz: Dioktylbis (pentán-2,4-dionát-0,0')-ón, N-[3-(Dimetoximetilszilil)propil]etiléndiamin, N-(3-trimetoksilszilil)propil)etiléndiamin, N-(3-trimetoksilszilil)propil)etiléndiamin. Lehet allergiás reakciót váltani ki.

HR **PRIMJENA:** RECA S 80 Fix-it Ultra je visoko kvalitetna, iznimno jaka jednodokomponentna ljepljiva masa na bazi MS polimera s vrlo visokom početnom snagom ljepljenja za mnoge primjene u području građevine i industrije.

PRERADA: Pri pripremanju površine moraju biti čiste, suhe i čvrste (prethodno provjeriti). RECA S80 Fix-it Ultra općenito lijepi i teške materijale, bez posebnih mjera, izravno iz kartuše. Odlučno ljepljenje mnogih podloga u području građevine poput stakla, glaziranih površina, emaila, epoksijskih, poliesterkih panela, polistirena, tvrdog PVC-a, plemenitog čelika, anodiziranog aluminijskog i lakiranog drveta.

OPĆE NAPOMENE: Visoka početna snaga ljepljenja (prijodžavanje nije uvijek neophodno). Temperature od -40 °C do +100 °C. Brzo unutarnje stvrdnjavanje, bez mirisa i mjehurića. Izravno iznimno jako prijanjanje na raznim podlogama. Trajno elastično. Slobodno od izocianata, sredstava za otapanje, ftalata i silikona. Pogodno za ljepljenje prirodnog kamena. Otvoreno vrijeme oko 10 do 15 minuta.

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. Sadržaj: Dioktylbis (pentan-2,4-dionato-0,0') kositra, N-[3-(Dimetoksimeitilsilil)propil]etilendiamin, N-(3-trimetoksilsilil)propil)etilendiamin. Može izazvati alergijsku reakciju.



Artikel-Nr. 0898 480

Kellner & Kunz AG
Boschstr. 37 | A-4601 Wels
Tel. +43 (0) 7242/484-0

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4 | DE-74635 Kupferzell
Tel. +49 (0) 7944/61-0

0914

290 ml
www.reca.com